

CALDARYS

SCHIEDEL

Ildfast mørtel

Max temperatur 1400°C

20 kg

Blandingsforhold: 4 liter vand til 20 kg mørtel

Schiedel Skorstene A/S
Industrivej 23
DK-7470 Karup
Tlf. +45 70 10 20 11
Fax +45 70 10 20 88
salg@schiedel.dk

CVR nr. DK 14 74 73 46

Arbejdsinstruktioner:

Rør den tørre mørtel godt igennem (bare et par minutter).

Tilsæt vand, rør godt igennem og mørtlen er nu klar til brug. Tilsæt eventuelt lidt mere vand eller mørtel til den ønskede konsistens.

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for ½-1 time.

For det bedste resultat bør fugerne være så tynde som muligt (1-3mm) og overfladerne på de emner, som ønskes sammenfugtet bør være fuldstændigt dækkede.

Mørtlen er hydraulisk bindende og tør efter 48 timer ved 15-20°C - helst i fugtig luft.

Mørtlen er færdighærdet efter 27 dage, men opnår tilstrækkelig høj styrke efter 7 dage - styrken tiltager efterhånden som stenene bliver opvarmede ved fyring i ovnen/pejsen.

I begyndelsen bør konstruktionen opvarmes langsomt for at tillade fordampning af damp og for at forebygge ødelæggelse af elementerne. **Må ikke udsættes for frost under opbygningen eller under tørrefasen.**

Lagring: Caldarys Ildfast Mørtel skal lagres og tildækkes for at undgå direkte sollys!

Advarsel

Anvend handsker og beskyttelsesbriller. I tilfælde af øjenkontakt skyl gentagne gange med rent vand!

CALDARYS France - Research Centre
4 allée de Lausanne - F-38070

Saint Quentin Fallavier/CALDARYS Deutschland GmbH & Co OHG -
Research Centre - In der Sohl 122 - D-56564 Neuwied
Alarm phone: Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris
phone. +33 01 40 05 48 48
Fax +33 01 40 05 41 93